



ПАСПОРТ № 7/2
АБСОРБЕНТ МАРКИ "А-2"
ТУ 2411-019-73776139-2009 с изм. 1,2
ОКПД2 20.59.59.000
(ОКП 24 1141)

Партия № 7
Цех ТСЦ №2 отд. № 2
Точка отбора емк. 1/3

Дата изготовления: 24.03.2022
Вес нетто, тн: 26.280
Номер автомашины: У 804 АТ пр. ВК 1292
Дата испытания: 24.03.2022

АО «Синтез-Каучук», республика Башкортостан, 453110, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний	НД на МПК
1	Внешний вид	тёмная жидкость без механических примесей	соств.	п. 5.2 ТУ
2	Плотность при 15 °С, г/см ³	0.800-0.950	0.925	ГОСТ 3900
	Плотность при 20 °С, г/см ³	не нормируется	0.922	
3	Фракционный состав: температура начала кипения, °С, не ниже	60	102	ГОСТ 2177 (метод Б)
	конца кипения, °С, не выше	370	318	
	количество фракции выкипающей до температуры 300 °С, % об., не менее	45	53	
	температура перегонки по объёму 90% фракции, °С	не нормируется	265	
4	Испытание на медной пластине	выдерживает	вид.	ГОСТ 6321
5	Массовая доля фактически смол при тридцатидневном хранении, мг/100 мг, не более	12000	9535	ГОСТ 8480
6	Массовая доля общей зоры, %, не более	1.0	0.033	ГОСТ 19121
7	Содержание свободной воды	отсутствие	0	п. 5.2 ТУ
8	Содержание ароматических соединений, %масс	не нормируется	66.26	ГОСТ 29040
9	Содержание непредельных соединений, %масс	не нормируется	12.59	ГОСТ 2070

Гарантированный срок хранения - 6 месяцев

Лаборант: Ибрагимова А.Б.

Заключение ОТК: абсорбент марки "А-2" соответствует ТУ 2411-019-73776139-2009 с изм. 1,2

Начальник лаборатории: Андреева М.Н.

Сменный мастер: Загидуллина Л.Д.

Начальник отдела-руководитель испытательного
центра: Кононова Г.В.

