



ПАСПОРТ № 1005
на каучук синтетический цис-изопреновый НЕСПЕЦИФИЦИРОВАННЫЙ
ТУ 2294-014-73776139-2009 с изм.1,2,3,4,5,6,7
ОКПД2 20.17.10.120
(код ОКП 22 9421)

Партия № 118
Количество мест 667
Масса нетто партии 20.01 тн.

Дата изготовления 16.12.2022
Гарантийный срок хранения 2 года со дня изгот.

АО «Синтез-Каучук», республика Башкортостан, 453107, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14

№ 1/п	Наименование показателей	Нормы по маркам				Результаты испытаний	НД на МВИ
		СКИ-3	СКИ-3С	СКИ-5	СКИ-5ПМ		
1	Внешний вид	Твердое вещество от белого до темно-коричневого цвета со слабовыраженным запахом в виде брикета массой 30 ±1 кг или кусков				соотв.	Визуально
2	Влажность по Муни МВ 1+4 (100°C)	50-95				63-75	ГОСТ 14925, п.4.7.
3	Потери массы при сушке, % не более	0,8	1,2	0,8	1,0	0,4	ГОСТ 14925, п.4.7.
4	Массовая доля антиоксидантов, %, Агидол-1*, не менее	-	0,1	-	0,1	-	ТУ 2294-014-73776139, п.5.4
	или Агидол-2, не менее	-	0,15	-	0,15	-	ТУ 2294-014-73776139, п.5.3
	или С-789, не менее	0,15	-	0,15	-	0,23	ГОСТ 14925, п.4.10
	или Дусантокса Л, не менее	0,15	-	0,15	-	-	ГОСТ 14925, п.4.10
	или Сантофлекса 134 ПД, не менее	0,15	-	0,15	-	-	ГОСТ 14925, п.4.10
	или Агидол-1, не менее	-	0,4	-	0,4	-	ТУ 2294-014-73776139, п.5.2

* - Применение антиоксиданта Агидол-1 с массовой долей не менее 0,1 % возможно в присутствии второго антиоксиданта трис (2,4-ди-третбутил-фенил)фосфита с массовой долей не менее 0,03 %, содержание которого гарантируется производителем.

Сменный мастер: Асхатова О.П.

Заключение ОТК: Каучук синтетический цис-изопреновый НЕСПЕЦИФИЦИРОВАННЫЙ соответствует требованиям ТУ 2294-014-73776139-2009 с изм.1,2,3,4,5,6,7 марка

СКИ-3

И.о. начальника лаборатории: Иванко О.В.

Начальник отдела-руководитель испытательного центра: Кононова Г.В.

МП

Отгружено: количество мест 0

масса нетто 0.0000 тн автомашина



ПАСПОРТ № 990
на каучук синтетический цис-изопреновый НЕСПЕЦИФИЦИРОВАННЫЙ
ТУ 2294-014-73776139-2009 с изм.1,2,3,4,5,6,7
ОКПД2 20.17.10.120
(код ОКП 22 9421)

Партия № 117
Количество мест 667
Масса нетто партии 20.01 тн.

Дата изготовления 09.12.2022
Гарантийный срок хранения 2 года со дня изгот.

АО «Синтез-Каучук», республика Башкортостан, 453107, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14

Р 1/д	Наименование показателей	Нормы по маркам				Результаты испытаний	НД на МВМ
		СКИ-3	СКИ-3С	СКИ-5	СКИ-5ПМ		
1	Внешний вид	Твердое вещество от белого до темно-коричневого цвета со слабовыраженным запахом в виде брикета массой 30 ±1 кг или кусков				соотв.	Визуально
2	Вязкость по Мунку МВ 1+4 (100 ⁰ С)	50-95				64-74	ГОСТ 14925, п.4.3.
3	Потери массы при сушке, % не более	0,8	1,2	0,8	1,0	0,39	ГОСТ 14925, п.4.7.
4	Массовая доля антиоксидантов, %, Агидол-1*, не менее		0,1	-	0,1	-	ТУ 2294-014-73776139, п.5.4
	или Агидол-2, не менее		0,15	-	0,15	-	ТУ 2294-014-73776139, п.5.3
	или С-789, не менее	0,15	-	0,15	-	0,24	ГОСТ 14925, п.4.10
	или Дусантокса Д, не менее	0,15	-	0,15	-	-	ГОСТ 14925, п.4.10
	или Сантофлекса 134 ПД, не менее	0,15	-	0,15	-	-	ГОСТ 14925, п.4.10
	или Агидол-1, не менее	-	0,4	-	0,4	-	ТУ 2294-014-73776139, п.5.2

* - Применение антиоксиданта Агидол-1 с массовой долей не менее 0,1 % возможно в присутствии второго антиоксиданта трис (2,4-ди-третбутил-фенил)фосфита с массовой долей не менее 0,03 %, содержание которого гарантируется производителем.

Сменный мастер: Асхатова О.П.

Заключение ОТК: Каучук синтетический цис-изопреновый НЕСПЕЦИФИЦИРОВАННЫЙ соответствует требованиям ТУ 2294-014-73776139-2009 с изм.1,2,3,4,5,6,7 марка

СКИ-3

И.о. начальника лаборатории: Иванко О.В.

Начальник отдела-руководитель испытательного центра: Кононова Г.В.

МП

Отгружено: количество мест 0 масса нетто 0.0000 тн автомашина